


498 MORTERO SELLADOR ELÁSTICO



DESCRIPCIÓN:

El KLEER KIM 498 es un mortero compuesto por resinas acrílicas y caucho modificado emulsionado, árido silíceo y otras cargas minerales y pigmentos, sometidos a un proceso de purificación y regulación de granulometría. Está formulado para dar respuesta a problemas hasta ahora no resueltos en la construcción como es la unión de materiales de diversas naturalezas, sin alterar el equilibrio estético y consiguiendo óptimos resultados.
Posee una gran resistencia a los agentes atmosféricos y a las radiaciones ultravioleta. La masa una vez curada es impermeable al agua y soporta gran cantidad de ácidos y productos alcalinos diluidos, puede pintarse con pinturas plásticas al agua.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: Pasta
Color: Beige-Arena, Gris, Blanco, Negro, Marrón, Teja, Rojo
Densidad: 1,65± 0.05
pH: 8.00± 0.5
Secado: A espesar de 5mm 10-12 horas, a 20ºC
Curado Total y máximo desarrollo de propiedades: 25-29 días.
Elasticidad medida con elongación: 7%
Resistencias: Una vez seco mantiene sus características entre 20 y 80ºC

APLICACIÓN:

Armado y sellado de marcos y ventanas, puertas de madera, hiero, aluminio lacado o anonizado, PVC, etc.
Relleno y sellado de fisuras, grietas y juntas de dilatación, remates de chimeneas y tejados de diversos materiales como teja, fibrocemento, pizarra, etc.
Armado y sellado de placas de yeso: poliuretano expandido, piezas de hormigón prefabricado, piedra natural, mármol, etc.
Sellado de bañeras duchas e inodoros, elaboración de bandas y pasillos antideslizantes en escaleras, bordillos de piscina, salas de ordeño, naves industriales y suelos en general, elaboración de pasillos antideslizantes en cubiertas de embarcaciones y galerías, prácticamente la mayor parte de los materiales empleados en la construcción pueden unirse entre si sin que afecte la unión. Los diferentes coeficientes de dilatación y de conductividad de los mismos.



MODO DE EMPLEO:
Se aplica con pistola, espátula, llana u otras herramientas de construcción.
Masa de consistencia pastosa lista para ser utilizada en caso de ser necesario puede adicionarse agua en proporciones de 0,5 al 2%.
Antes de su secado, los útiles de trabajo se limpian fácilmente con agua.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en tubos de 310 ml. Botes de 6 y 25 Kg.
Puede fabricarse colores sobre pedidos en partidas superiores a 150 Kg.

NO INGERIR